

ZOFITHERM COLOR PODKLAD

Penetrace pod fasádní nátěr



Obchodní název výrobku:

ZOFITHERM COLOR PODKLAD

Specifikace:

ZOFITHERM COLOR PODKLAD je základní penetrační nátěr určený jako první vrstva pro všechny savé stavební podklady před aplikací fasádních nátěrů. Slouží ke sjednocení savosti podkladu, zvýšení přilnavosti následných vrstev a ke zpevnění povrchové struktury. Penetrace je dodávána v konzistenci připravené k přímé aplikaci a lze ji použít i samostatně ke zvýšení hydrofobicity povrchu. Je vhodná zejména jako podklad pod barevné fasádní nátěry.

Balení:

- 10 l

Barva:

- bílá s možností barevného provedení dle vzorníku

Vlastnosti:

- Zvyšuje přilnavost následných nátěrových hmot.
- Sjednocuje savost podkladu.
- Zvyšuje hydrofobicitu povrchu.
- Neobsahuje těžké kovy.

Použití:

- Nátěry zdiva
- Vápenné, vápenocementové a disperzní omítky
- Beton
- Lehké stavební materiály
- Cementotřískové, dřevovláknité a dřevotřískové desky
- Penetrace fasádních stěrek a povrchů před aplikací fasádních nátěrů

Základ:	směs pigmentů, plniv a přísad
Konzistence:	tekutá
Ředění:	neředí se
Aplikační teplota:	+5 až +30 °C (ideálně 20 °C, vzduch i podklad)
Možnost převrstvení:	po cca 24 h (dle teploty a vlhkosti)
Spotřeba:	0,06–0,15 l/m ² (při jednom nátěru)
Skladovatelnost:	1 až 12 měsíců při 5–30 °C v neotevřeném obalu 13 a 14 měsíců při 5–10 °C chránit před mrazem a přímým světlem
Zpracování a aplikační podmínky:	Podklad musí být soudržný, čistý, suchý, zbavený prachu, mastnoty, solí, biologického napadení a volných částic. Všechny nenatírané povrchy je nutné před aplikací důkladně zakrýt. Penetrace se nanáší v jedné vrstvě válečkem nebo štětcem. Před použitím je nutné výrobek důkladně promíchat; míchání se doporučuje opakovat i v průběhu aplikace z důvodu možné sedimentace. Aplikace nesmí probíhat na přímém slunci, při dešti, silném větru ani při vysoké teplotě podkladu. Zvýšená relativní vlhkost vzduchu a nízké teploty mohou prodloužit dobu schnutí.
Bezpečnost:	Viz. Bezpečnostní list BL_ZOFITHERM_MOZAIK